

## FICHE TECHNIQUE



### PAROC Pro Wired Mat WR 660

Matelas sur grillage en laine de roche avec grillage galvanisé. Egalement disponible avec un grillage et fil en acier inoxydable dont le code est W2. Le code W2 sera rajouté après le code produit. Les produits PAROC WR sont sûrs à utiliser en combinaison avec des travaux de peinture. Les produits PAROC WR sont testés et certifiés par des tiers suivant la norme la plus stricte de la de conformité LABS (dégradation de peinture), VDM 24364.

Isolation thermique de surfaces cylindriques, coniques et planes.

Les produits en laine de roche PAROC sont capables de résister à des températures élevées. Le liant commence à s'évaporer lorsque sa température excède les 200 °C. Les propriétés isolantes restent inchangées, mais la résistance à la compression diminue. La température de fusion de la liane de roche est au dessus de 1000 °C.

**Numéro de certification**

0809-CPR-1016 Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo, Finland

**Code de Désignation**

MW-EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10

**Densité Nominale**

80 kg/m³

**Type d'emballage**

Emballage en plastique sur palette

| DIMENSIONS                                                                             |        |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| LARGEUR X LONGUEUR                                                                     |        | ÉPAISSEUR                        |
| Largeur 500/1000 mm, longueur de 2000 - 8000 mm et ceci en fonction de l'épaisseur. mm |        | 30 - 120 mm                      |
| Selon EN 822                                                                           |        | Selon EN 823                     |
| CARACTÉRISTIQUE                                                                        | VALEUR | SELON                            |
| STABILITÉ DIMENSIONNELLE                                                               |        |                                  |
| Température maximale d'utilisation - stabilité dimensionnelle                          | 660 °C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706) |

## Propriétés

| CARACTÉRISTIQUE                                                                                                                                                         | VALEUR                                                                                                                                                                                                                                 | SELON                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>PROPRIÉTÉS COMBUSTIBLE</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Réaction au Feu, Euroclass                                                                                                                                              | A1                                                                                                                                                                                                                                     | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) |
| Combustion consommation continue                                                                                                                                        | NPD                                                                                                                                                                                                                                    | EN 14303:2009+A1:2013              |
| <b>PROPRIÉTÉS THERMIQUES</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Conductivité Thermique à 50 °C, $\lambda_{50}$                                                                                                                          | 0,039 W/mK                                                                                                                                                                                                                             | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Conductivité Thermique à 100 °C, $\lambda_{100}$                                                                                                                        | 0,045 W/mK                                                                                                                                                                                                                             | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Conductivité Thermique à 150 °C, $\lambda_{150}$                                                                                                                        | 0,053 W/mK                                                                                                                                                                                                                             | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Conductivité Thermique à 200 °C, $\lambda_{200}$                                                                                                                        | 0,062 W/mK                                                                                                                                                                                                                             | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Conductivité Thermique à 250 °C, $\lambda_{250}$                                                                                                                        | 0,072 W/mK                                                                                                                                                                                                                             | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Conductivité Thermique à 300 °C, $\lambda_{300}$                                                                                                                        | 0,084 W/mK                                                                                                                                                                                                                             | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Conductivité Thermique à 400 °C, $\lambda_{400}$                                                                                                                        | 0,111 W/mK                                                                                                                                                                                                                             | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Conductivité Thermique à 500 °C, $\lambda_{500}$                                                                                                                        | 0,146 W/mK                                                                                                                                                                                                                             | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Conductivité Thermique à 600 °C, $\lambda_{600}$                                                                                                                        | 0,190 W/mK                                                                                                                                                                                                                             | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Conductivité Thermique à 660 °C, $\lambda_{660}$                                                                                                                        | 0,213 W/mK                                                                                                                                                                                                                             | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)   |
| Dimensions et tolérances                                                                                                                                                | T2                                                                                                                                                                                                                                     | EN 14303:2009+A1:2013              |
| <b>PROPRIÉTÉS HUMIDITÉ</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Absorption d'eau à court terme WS, ( $W_p$ )                                                                                                                            | $\leq 1 \text{ kg/m}^2$                                                                                                                                                                                                                | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)    |
| Résistance à la diffusion de vapeur                                                                                                                                     | NPD                                                                                                                                                                                                                                    | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)   |
| Ions de Chlorure, Cl-                                                                                                                                                   | < 10 ppm                                                                                                                                                                                                                               | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)   |
| Les matelas sur grillage PAROC WR ont une très faible absorption d'eau (< 0,1 kg/m <sup>2</sup> jusqu'à une température de 300 °C et ceci suivant EN 1609 en EN 12087). |                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <b>PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Absorption du son                                                                                                                                                       | NPD                                                                                                                                                                                                                                    | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354) |
| <b>PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Résistance en compression pour 10% de déformation CS(10), $\sigma_{10}$                                                                                                 | NPD                                                                                                                                                                                                                                    | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826)     |
| <b>EMISSION</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Dégagement de substances dangereuses                                                                                                                                    | NPD                                                                                                                                                                                                                                    | EN 14303:2009+A1:2013              |
| <b>DURABILITÉ DES PROPRIÉTÉS INCENDIES ET THERMIQUES</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Durabilité de la réaction au feu suite au vieillissement/dégradation                                                                                                    | Le comportement au feu de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. La classification Euroclasse du produit est liée à la teneur en matières organiques, qui ne peut pas augmenter dans le temps.                           |                                    |
| Durabilité de la réaction au feu à de hautes températures                                                                                                               | Le rendement au feu de laine minérale ne se détériore pas avec une température élevée. La classification de Euroclasse pour le produit est liée au contenu de matières organiques, qui reste constante ou diminue avec la température. |                                    |
| Durabilité de la résistance thermique suite au vieillissement/dégradation                                                                                               | La conductivité thermique de produits en laine minérale ne change pas avec le temps, l'expérience nous a montré que la structure fibreuse est stable et la porosité ne contient pas d'autres gaz que l'air atmosphérique.              |                                    |

## Apparence

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau de revêtement | Grillage en acier. Grillage en acier inoxydable. |
|------------------------|--------------------------------------------------|



PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, D-20097 Hamburg Germany, [www.paroc.com](http://www.paroc.com)

Les informations contenues dans cette brochure décrivent les conditions et les propriétés techniques des produits mentionnés, valable à partir du moment de la publication du document et ceci jusqu'à la publication d'une nouvelle version, écrite ou digitale. La dernière version est toujours disponible sur le web site Paroc. Notre matériel d'information présente les applications pour lesquelles l'utilisation et les propriétés techniques ont été approuvées. Cependant, cette information n'offre pas une garantie commerciale, étant donné que nous n'avons pas de contrôle exact sur l'utilisation de tierces composants dans l'application et l'installation. Nous ne pouvons garantir l'aptitude de nos produits, utilisés dans une situation non reprise dans notre matériel d'information. Suite au développement constant de nos produits, nous nous réservons le droit de faire des changements dans notre matériel d'information. PAROC et « red and white stripes » sont des marques déposées de Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: France.